

Ultranitril 377

Chemisches Produkt	CAS #	Durchbruchze (Minuten)	Permeation	Norm	Degradatio	Bewertung
Ammoniaklösung 25%	1336-21-6	480	6	EN 16523-1:2015	3	++
Diethylamine 98%	109-89-7	24	1	EN 16523-1:2015	1	-
Formaldehyd 37%	50-00-0	480	6	EN 16523-1:2015	3	++
Methanol 99%	67-56-1	67	3	EN 374-3:2003	3	++
n-Heptan 99%	142-82-5	480	6	EN 16523-1:2015	4	++
Natriumhydroxid 20%	1310-73-2	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	480	6	EN 16523-1:2015	3	++
Natriumhydroxid 50%	1310-73-2	480	6	EN 374-3:2003	NT	NA
Salzsäure 10%	7647-01-0	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Salzsäure 35%	7647-01-0	480	6	EN 374-3:2003	NT	NA
Schwefelsäure 96%	7664-93-9	192	4	EN 16523-1:2015	1	-
Styrol 99%	100-42-5	18	1	EN 16523-1:2015	1	-
Toluol 99%	108-88-3	18	1	EN 16523-1:2015	1	-
Wasserstoffsperoxyd 30%	7722-84-1	480	6	EN 16523-1:2015	4	++

*kein normiertes Ergebnis

Allgemeine chemische Schutzleistung

Die Schutzzlassen sind unter Berücksichtigung von Permeation und Degradation festgelegt. Damit bieten wir Ihnen eine umfassende Orientierungshilfe zum Einsatz unserer Handschuhe zum Schutz vor Chemikalien.

- █ Einsatz bei **hoher chemischer Beanspruchung** oder Vollkontakt mit Chemikalien (begrenzt auf die Durchbruchzeiten für einen Arbeitstag).
- █ Einsatz bei **wiederholtem Kontakt mit einer Chemikalie** (begrenzt durch die Gesamtzeit des Chemikalienkontakts; d.h.: kumulative Durchbruchzeit an einem Arbeitstag).
- █ **Nur Spritzschutz**; bei Kontakt mit einer Chemikalie sollten die Handschuhe entsorgt und umgehend durch Neue ersetzt werden.
- █ **Nicht empfohlen**. Diese Handschuhe sind für den Umgang mit dieser Chemikalie nicht geeignet.

█ NT: nicht getestet

█ NA: nicht anwendbar, da nicht vollständig getestet (nur Degradations- ODER Permeationsergebnis)

Die Daten der chemischen Tests und die allgemeine Chemikalienschutzzklasse sollten nicht als alleinige Grundlage für die Auswahl der Handschuhe dienen. Aufgrund der tatsächlichen Einsatzbedingungen kann die Leistung des Handschuhs von der Leistung abweichen, die bei Labortests unter kontrollierten Bedingungen erbracht wurde. Andere Faktoren als die Kontaktzeit mit Chemikalien.